




HELITENE[®]
grupo **DURIT**

TENENOFLEX



Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido.

Aplicação: Trasfega de vinhos, cervejas, mostos, vinagres e álcoois até $\pm 28^\circ$; Aspiração e impulsão.

Características técnicas

Cor: Transparente com espiral de reforço vermelho;

Superfície exterior e interior lisa;

Atóxico e de uso alimentar (segundo a Diretiva Europeia 2002/72/CE e a sua última revisão 2007/19/CE, para o simulante A, B e C);

Resistente a álcoois até 28° e produtos químicos em geral;

Muito Flexível;

Fabricado de acordo com a norma UNE-EN-23994/93;

Temperatura de Utilização: -15°C a $+65^\circ\text{C}$.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (g/m)	Pressão de Trabalho (bar)	Vácuo (m H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)	L (m)	Apresentação
25	34	530	12,0	8,0	125	50	Rolos
30	39	630	11,0	8,0	150	50	Rolos
35	44	726	9,5	8,0	175	50	Rolos
40	49	826	9,5	8,0	200	50	Rolos
45	55	970	9,0	8,0	225	50	Rolos
50	61	1166	8,5	8,0	250	50	Rolos
55	66	1356	8,0	8,0	275	50	Rolos
60	72	1550	7,5	8,0	300	50	Rolos
70	82	1840	6,5	8,0	350	50	Rolos
75	87	1940	6,5	8,0	375	50	Rolos
80	92	2136	6,5	8,0	400	50	Rolos
90	103	2490	5,5	8,0	450	30	Rolos
100	115	3200	5,0	8,0	500	30	Rolos
120	135	3880	4,0	8,0	600	30	Rolos
125	140	4076	3,5	8,0	625	30	Rolos
150	169	6110	3,0	8,0	750	30	Rolos
160	181	7276	1,8	7,5	800	20	Rolos

Os valores apresentados para a Pressão de trabalho e de rutura, correspondem a uma temperatura de $23\pm 2^\circ\text{C}$; A HELITENE certifica a conformidade do produto, conforme as características técnicas e tolerâncias descritas.

APROVADO : *M^a Graça Oliveira*

F263-31012014-R2

Zona Industrial de Albergaria-a-Velha | Lote 47, Arruamento C, Apartado 65 | 3854-909 Albergaria-a-Velha | Portugal

Tel.: + 351 234 799 140 | Fax: +351 234 799 141 | GPS: N 40° 42' 36,11" / W 8° 29' 19,31" | geral@helitene.pt | www.helitene

grupo **DURIT**